## **Flotex**

Flotex en lés, en dalles et en lames répondent aux exigences de la norme EN 1307

			Flotex en lés	Flotex en dalles	Flotex en lames	Dalles avec relief	Dalles AcousticPlus	Borders	
×	Épaisseur totale	ISO 1765	4.3 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.9 mm	4.3 mm	
ů.	Classe d'usage commercial	EN-ISO 10874	Classe 33, très intensif	Classe 33, très intensif	Classe 33, très intensif	Classe 33, très intensif	Classe 33, très intensif	Classe 33, très intensif	
<del>.</del>	Largeur du rouleau		2.0 m	-	-	-	-	11 cm ou 22 cm	
- <b>3</b> ?	Longueur du rouleau		30 m	-	-	-	-	15 m	
$\blacksquare$	Dimensions dalles / lames		-	50 x 50 cm	100 x 25 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	-	
	Quantité par boîte		-	12 (3 m²)	10 (2,5 m²)	12 (3 m²)	10 (2,5 m²)	-	
3	Poids total	ISO 8543	1.8 kg/m²	4.8 kg/m²	4.8 kg/m <sup>2</sup>	4.8 kg/m <sup>2</sup>	2.6 kg/m <sup>2</sup>	1.8 kg/m <sup>2</sup>	
<b>•</b>	Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 / EN 986	< 0.2 %	< 0.1 %	< 0.1 %	< 0.1 %	< 0.1 %	< 0.2 %	
Ð	Groupe d'abrasion	EN 1307 annex F	> 1000 cycles	> 1000 cycles	> 1000 cycles	> 1000 cycles	> 1000 cycles	> 1000 cycles	
	Résistance à la chaise à roulettes	EN 985 Test A	r ≥ 2.4 utilisation constante	r ≥ 2.4 utilisation constante	r ≥ 2.4 utilisation constante	r ≥ 2.4 utilisation constante	r ≥ 2.4 utilisation constante	r ≥ 2.4 utilisation constante	
R	Solidité des couleurs à la lumière	EN-ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
<i>_</i>	Résistance au glissement	UK SRG pendulum	Sec – Très peu glissant Humide – Peu glissant	Sec – Très peu glissant Humide – Peu glissant	Sec – Très peu glissant Humide – Peu glissant	Sec – Très peu glissant Humide – Peu glissant	Sec – Très peu glissant Humide – Peu glissant	Sec – Très peu glissant Humide – Peu glissant	
	Acoustique	EN-ISO 717-2	Réduction des bruits d'impact $\Delta Iw = 20 dB$	Réduction des bruits d'impact $\Delta Iw = 19 dB$	Réduction des bruits d'impact ΔIw = 19 dB	Réduction des bruits d'impact ΔIw = 19 dB	Réduction des bruits d'impact ΔIw = 22 dB	Réduction des bruits d'impac Δlw = 20 dB	
		ISO 354	Absorption phonique = 0.10	Absorption phonique = 0.10	Absorption phonique = 0.10	Absorption phonique = 0.10	Absorption phonique = 0.25	Absorption phonique = 0.10	
	Etanchéité à l'eau	EN 1307 annex G	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
>	Creating Better Environments								
Hernieuwbare energie Flotex est produit avec 100 % d'énergie renouvelable.									
,	Matériau recyclé		Flotex en lés contient jusqu'à 20 % de contenu recyclé en poids. Les dalles / lames contiennent jusqu'à 52 % de matières recyclées en poids.						
0	Emissions dans l'air	Tous les produits Flotex sont testés, après 3 jours et 28 jours, pour les émissions dans l'air intérieur conformément à la norme ISO 16000-9. Les émissions de Flotex Colour sont inférieures aux limites de détection après 28 jours dans l'air intérieur conformément à la norme ISO 16000-9. Les émissions de Flotex Colour sont inférieures aux limites de détection après 28 jours dans l'air intérieur conformément à la norme ISO 16000-9. Les émissions de Flotex Colour sont inférieures aux limites de détection après 28 jours dans l'air intérieur conformément à la norme ISO 16000-9. Les émissions de Flotex Colour sont inférieures aux limites de détection après 28 jours de Flotex Colour sont inférieures aux limites de détection après 28 jours de Flotex Colour sont inférieures aux limites de détection après 28 jours de Flotex Colour sont inférieures aux limites de détection après 28 jours de Flotex Colour sont inférieures aux limites de détection après 28 jours de Flotex Colour sont inférieures aux limites de détection après 28 jours de Flotex Colour sont inférieures aux limites de détection après 28 jours de Flotex Colour sont inférieures aux limites de détection après 28 jours de Flotex Colour sont inférieures aux limites de détection après 28 jours de Flotex Colour sont inférieures aux limites de des des des des des des des des de							
	SKA		Flotex répond aux critères d'évaluation SKA pour M12 les revêtements de sol souples dans les systèmes de bureau, de commerce de détail et d'enseignement supérieur.						
LCA	LCA		Le LCA est la base pour assurer un impact environnemental le plus bas possible.						
	Flotex répond aux exigences de la no	orme EN 14041	EN 14041 <b>C E</b> 1200101-DOP-512	EN 14041 <b>C E</b> 1200201-DOP-306	EN 14041 <b>C E</b> 1200201-DOP-306	EN 14041 <b>C E</b> 1200201-DOP-306	EN 14041 <b>C E</b> 1200202-DOP-811	EN 14041 <b>C E</b> 1200101-DOP-512	
	Réaction au feu		B <sub>ff</sub> -s1	B <sub>ff</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fi</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	
	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ≥ 0.30	μ≥ 0.30	μ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	
	Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	
•	Conductivité thermique	ISO 8302	0.048 m <sup>2</sup> K/W	0.037 m <sup>2</sup> K/W	0.037 m <sup>2</sup> K/W	0.037 m <sup>2</sup> K/W	0.040 m <sup>2</sup> K/W	0.048 m <sup>2</sup> K/W	
:: Î	Émissions dans l'air intérieur	EN 16516	< 0,2 mg/m³	< 0,2 mg/m³	< 0,2 mg/m³	< 0,2 mg/m³	< 0,2 mg/m³	< 0,2 mg/m³	
7	Contenu de substances dangereuses spécifiques	EN 14041	Conform	Conform	Conform	Conform	Conform	Conform	
_								-	

Les systèmes de gestion de la qualité de toutes les organisations commerciales de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-9001.
Les systèmes de gestion environnementale de tous les sites de production de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-14001.
L'évaluation du cycle de vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est consignée dans un énoncé de produit environnemental (EPD) et peut être consultée sur notre site Web.



Forbo Flooring N.V.

't Hofveld 4B 001 1702 Groot-Bijgaarden België T +32 2 464 10 10 F +32 2 464 10 11 nfo.belgium@forbo.com www.forbo-flooring.be

